

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ДАВЛЕНИЕМ****Марки****ГОСТ  
18175—78**Tin-free pressure-worked bronzes.  
Grades

ОКП 17 3610

**Дата введения 01.01.79**

1. Настоящий стандарт распространяется на безоловянные бронзы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовления заготовок и полуфабрикатов.

Информационные данные соответствия требований настоящего стандарта и стандартов СЭВ приведены в приложении 1а.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Химический состав сплавов должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Примеси, не определяемые и не указанные в таблице, учитывают в общей сумме примесей.

4. Характерные свойства и назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением, указаны в приложении 1.

5. Виды полуфабрикатов указаны в приложении 2.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Т а б л и ц а 1

Обозначение марки по настоящему стан- дарту	Обозначение марки по стандарту СЭВ 377—76	Химический состав, %										
		Массовая доля основных компонентов										
		Алюминий	Бериллий	Железо	Марганец	Никель	Кремний	Титан	Кальций			
БрА5	СпА15	4,0—6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
БрА7	СпА18	6,0—8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
БрАМц9—2	СпА19Мц2	8,0—10,0	—	—	1,5—2,5	—	—	—	—	—	—	—
БрАМц10—2	—	9,0—11,0	—	—	1,5—2,5	—	—	—	—	—	—	—
БрАЖ9—4	СпА19Fe3	8,0—10,0	—	2,0—4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
БрАЖМц10—3—1,5	СпА110Fe3Mn1	9,0—11,0	—	2,0—4,0	1,0—2,0	—	—	—	—	—	—	—
БрАЖН10—4—4	СпА110Fe4Ni4	9,5—11,0	—	3,5—5,5	—	3,5—5,5	—	—	—	—	—	—
БрБ2	СпBe2Ni(Co)	—	1,8—2,1	—	—	0,2—0,5	—	—	—	—	—	—
БрБНГ1,9	СпBe2NiTi	—	1,85—2,10	—	—	0,2—0,4	—	—	—	0,10—0,25	—	—
БрБНГ1,9Mg	—	—	1,85—2,10	—	—	0,2—0,4	—	—	—	0,10—0,25	—	—
БрКМц3—1	СпSi3Mn1	—	—	—	—	—	1,0—1,5	—	—	2,7—3,5	—	—
БрКН1—3	—	—	—	—	—	—	0,1—0,4	2,4—3,4	0,6—1,1	—	—	—
БрМц5	—	—	—	—	—	—	4,5—5,5	—	—	—	—	—
БрАЖНМц9—4—4—1	—	8,8—10,0	—	4,0—5,0	0,5—1,2	4,0—5,0	—	—	—	—	—	—
БрMг0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Обозначение марки по настоящему стан- дарту	Обозначение марки по стандарту СЭВ 377—76	Химический состав, %													
		Массовая доля примесей, не более													
		Массовая доля основных компонентов				Массовая доля примесей, не более									
Магний	Мель	Олово	Крем- ний	Алюми- ний	Никель	Спинец	Фосфор	Железо	Цинк	Марга- нец	Всего				
БрА5	СпА15	—	Остаточное	0,1	0,1	—	—	0,03	0,01	0,5	0,5	0,5	1,1		
БрА7	СпА18	—	*	0,1	0,1	—	—	0,03	0,01	0,5	0,5	0,5	1,1		
БрАМц9—2	СпА19Мц2	—	*	0,1	0,1	—	—	0,03	0,01	0,5	1,0	—	1,5		
БрАМц10—2	—	—	*	0,1	0,1	—	—	0,03	0,01	0,5	1,0	—	1,7		

Продолжение табл. 1

Обозначение марки по настоящему стандарту	Обозначение марки по стандарту СЭВ 377—76	Химический состав, %														
		Массовая доля основных компонентов		Массовая доля примесей, не более									Всего			
		Магний	Медь	Олово	Кремний	Алюминий	Никель	Свинец	Фосфор	Железо	Цинк	Марганец				
БрАЖ9—4	СuА19Fe3	—	Остаточное	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,01	0,01	—	1,0	0,5	1,7
БрАЖМц10—3—1,5	СuА110Fe3Mn1	—	*	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,03	0,01	—	0,5	—	0,7
БрАЖН10—4—4	СuА110Fe4Ni4	—	*	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,02	0,01	—	0,3	0,3	0,6
БрБ2	СuBe2Ni (Co)	—	*	—	0,15	—	—	—	—	—	0,005	—	0,15	—	—	0,5
БрБНП1,9	СuBe2NiП1	—	*	—	0,15	—	—	—	—	—	0,005	—	0,15	—	—	0,5
БрБНП1,9Mg	—	0,07—0,13	*	—	0,15	—	—	—	—	—	0,005	—	0,15	—	—	0,5
БрКМц3—1	СuSi3Mn1	—	*	0,25	—	—	—	0,2	0,03	—	—	—	0,3	0,5	—	1,0
БрКН1—3	—	—	*	0,1	—	—	0,02	—	0,15	—	—	—	0,1	0,1	—	0,4
БрМц5	—	—	*	0,1	0,1	—	—	—	0,03	0,01	—	—	0,35	0,4	—	0,9
БрАЖНМц9—4—4—1	—	—	*	0,1	0,1	—	—	—	0,02	0,01	—	—	—	0,5	—	0,7
БрMg0,3	—	0,2—0,5	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2

**П р и м е ч а н и я:**

1. В бронзе марки БрА5, применяемой для производства конденсаторных труб, допускается массовая доля мышьяка до 0,4 %.
2. В бронзе марки БрАЖН10—4—4 массовая доля алюминия допускается до 11,5 %, при этом массовая доля железа и никеля должна быть не менее 4 % каждого.
3. В бронзе марки БрКМц3—1 по согласованию изготовителя с потребителем допускается до 2 % железа без учета его в общей сумме примесей.
4. По согласованию изготовителя с потребителем может нормироваться:
  - а) содержание примесей мышьяка и сурьмы в бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9—2, БрАМц10—2, БрАЖ9—4, БрАЖМц10—3—1,5, БрАЖН10—4—4, БрАЖНМц9—4—4—1;
  - б) содержание примесей мышьяка, сурьмы и фосфора в бронзах марок БрКМц3—1 и БрКН1—3.
5. В бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9—2, БрАМц10—2, БрАЖ9—4, БрАЖМц10—3—1,5, БрМц5 массовая доля никеля допускается до 0,5 % без учета его в общей сумме примесей.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

Таблица 2

Обозначение марки		Химический состав, %															
по настоящему стандарту	по СТ СЭВ 731—77	Компоненты														Примеси, не более	
		Алюминий	Бериллий	Железо	Марганец	Никель	Кремний	Титан	Кадмий	Магний	Серебро	Хром	Фосфор	Теллур	Медь		Всего
БрСр0,1	CuAg0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,08— 0,12	—	—	—	—	Ос- таль- нос	0,1
БрХ1	CuCr1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4— 1,2	—	—	*	0,3	
—	CuFeP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,004— 0,012	0,3— 0,8	*	0,2	
БрКд1	CuCd1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9— 1,2	—	—	—	—	*	0,3	

Примечания:

1. Массовая доля кислорода в бронзе БрСр0,1 не должна превышать 0,06 %.
2. В сплаве марки CuCr1 допускаются за счет меди дополнительные легирующие компоненты, сумма которых не должна превышать 0,3 %.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а  
Справочное

#### Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175—78 и СТ СЭВ 377—76

Требования	ГОСТ 18175—78	СТ СЭВ 377—76
Регламентирование примесей	БрАЖ9—4 Массовая доля примесей, %, не более: марганца — 0,5 свинца — 0,01	CuA19Fe3 Массовая доля примесей, %, не более: марганца — 0,8 свинца — 0,02
Марки	БрАМц10—2 БрБНТ1,9Mg БрКН1—3 БрМц5 БрАЖНМц9—4—4—1 БрMг0,3	Отсутствуют

## Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175—78 и СТ СЭВ 731—77

Требования	ГОСТ 18175—78	СТ СЭВ 731—77
Регламентирование примесей	БрКд1 Массовая доля суммы примесей — 0,30 %	CuCd1 Массовая доля суммы примесей — 0,35 %
Марка	Соответствует полностью. В СССР не изготавливается	CuFeP

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Рекомендуемое

## Характерные свойства и примерное назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением

Тип бронзы	Марка	Характерное свойство	Назначение
Алюминиевые бронзы	БрА5 (CuAl5)	Деформируется в холодном и горячем состояниях, коррозионно-стойкая, жаропрочная, стойкая к истиранию	Монеты, детали, работающие в морской воде, детали для химического машиностроения
	БрА7 (CuAl8)	Деформируется в холодном состоянии, жаропрочная и стойкая к истиранию, коррозионно-стойкая, в части, к серной и уксусной кислотам	Детали для химического машиностроения, скользящие контакты
	БрАЖМц10—3—1,5 (CuAl10Fe3Mn1) БрАЖН10—4—4 (CuAl10Fe4Ni4) БрАЖНМц9—4—4—1	Плохо деформируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная и кавитационная стойкости	Трубные доски конденсаторов, детали для химической аппаратуры
	БрАМц9—2 (CuAl9Mn2)	Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке	Трубные доски конденсаторов, износостойкие детали, винты, валы, детали для гидравлических установок
	БрАМц10—2	Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке	Заготовки, фасонное литье в судостроении
	БрАЖ9—4 (CuAl9Fe4)	Высокие механические свойства, хорошие антифрикционные свойства, коррозионно-стойкая	Шестерни, втулки, седла клапанов в авиапромышленности, в машиностроении для отливок массивных деталей в землю
Бериллиевые бронзы	БрБ2 (CuBe2Ni (Co) БрБНТ1,9 (CuBe2NiTi) БрБНТ1,9Mg	Высокая прочность и износостойкость, высокие пружинные свойства, хорошие антифрикционные свойства, средняя электропроводность и теплопроводность, очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии	Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты

Тип бронзы	Марка	Характерные свойства	Назначение
Кремниевые бронзы	БрКМц3—1 (CuSi3Mn1)	Коррозионно-стойкая, пригодна для сварки, жаропрочная, высокое сопротивление сжатию.	Детали всех видов для химических аппаратов, пружины и пружинящие детали, детали для судостроения, а также сварных конструкций
	БрКН1—3	Высокие механические и технологические свойства, коррозионно-стойкая, хорошие антифрикционные свойства	Ответственные детали в моторостроении, направляющие втулки
Марганцевые бронзы	БрМц5	Высокие механические свойства, хорошая деформируемость в горячем и холодном состояниях, коррозионно-стойкая, повышенная жаропрочность	Детали и изделия, работающие при повышенных температурах
Кадмиевые и магниевые бронзы	БрКд1 (CuCd1), БрМг0,3	Высокие электропроводность и жаропрочность	Коллекторы электродвигателей, детали машин контактной сварки и другие детали
Серебряная бронза	БрСр0,1 (CuAg0,1)	—	Коммутаторы, коллекторные кольца, обмотки роторов турбогенераторов
Хромовая бронза	БрХ1 (CuCr1)	—	Электроды для сварки, электродетали, оборудование сварочных машин
Теллуровая бронза	(CuFeP)	—	Детали, обрабатываемые на автоматах, элементы телетехнических, радиотехнических, электрических и электронных устройств

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

## Виды полуфабрикатов

Марка	Листы	Полосы	Ленты	Прутки	Профили	Трубы	Проволока	Поковки
БрА5	×	×	×	×		×	×	
БрА7	×	×	×	×		×	×	×
БрАМц9—2		×	×	×			×	×
БрАМц10—2								×
БрАЖ9—4				×		×		×
БрАЖМц10—3—1,5				×		×	×	×
БрАЖН10—4—4				×		×		×
БрБ2		×	×	×		×	×	
БрБНТ1,9		×	×	×		×	×	
БрБНТ1,9Мг			×					
БрКМц3—1	×	×	×	×			×	
БрКН1—3				×	×			×
БрМц5								×
БрАЖНМц9—4—4—1				×				×
БрКл1					×			
БрМг0,3					×			

Примечание. Знак «×» означает применение марки для изготовления указанных полуфабрикатов.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.02.78 № 365
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18175—72
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 377—76 и устанавливает дополнительные требования к марке БрАЖ9—4 в части содержания свинца и фосфора, а также устанавливает марки БрАМц10—2, БрБНТ1, 9Мг, БрКН1—3, БрМц5, БрАЖНМц9—4—4—1, БрМг0,3 и соответствует СТ СЭВ 731—77 и устанавливает дополнительные требования к массовой доле суммы примесей в марке БрКд1
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., апреле 1988 г. (ИУС 5—80, 7—88)



## С о д е р ж а н и е

ГОСТ 613—79 Бронзы оловянные литейные. Марки . . . . .	3
ГОСТ 5017—74 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки . . . . .	6
ГОСТ 493—79 Бронзы безоловянные литейные. Марки . . . . .	9
ГОСТ 17328—78 Бронзы безоловянные литейные в чушках. Технические условия . . . . .	12
ГОСТ 18175—78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки . . . . .	16

### Цветные металлы

#### БРОНЗА Технические условия Марки

#### БЗ 10—99

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.И. Прусакова*  
Корректор *Т.И. Кононенко*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Слано в набор 28.04.2000. Подписано в печать 22.05.2000. Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печл. 2,79. Уч.-издл. 1,95. Тираж 450 экз. Зак. 39. Изд. № 2519/2. С/Д 618.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Калужская типография стандартов, 248021, Калуга, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138